

チタニウムベストクラウン



対応金属: 純チタン2種
 チタン合金
 適応形状: クラウン
 焼却温度: 900°C
 焼却時間: 120分
 鑄造温度: 0~300°C
 (機械適温に準ずる)

ルツボ チタン用


TS61

ヴァーチカル用
 TS61 外ルツボ
 T60 中ルツボ
 T60 ステン電極



T60

チタニウム用
 T60 外ルツボ
 T60 中ルツボ
 T60 ステン電極



[KIT内容]
 設定確認冊子
 埋没材 φ42xL65 1個分
 溶解テスト用インゴット φ20

鑄造トライKIT

OHARA

【製造販売元】
 有限会社リーバンオハラ
 大阪府吹田市西御旅町7-16
 06-6383-6941